



Product Specification Report

Προϊόν για αφαίρεση τσιμέντου / σκουριάς / αλάτων

CEMEX

Αφαιρετικό τσιμέντου / σκουριάς / αλάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ταχεία και αποτελεσματική δράση	Διαλύει γρήγορα ιζήματα τσιμέντου και αλάτων: 1 λίτρο διαλύει έως και 320 g ιζημάτων αλάτων.
Προστασία υποστρωμάτων	Περιέχει παράγοντες που περιορίζουν τη διάβρωση. Τα σιδηρούχα μέταλλα που βυθίζονται στο CEMEX διατηρούν μόλις το 0,5% της διάβρωσης που μπορεί να προκαλέσει το κλασικό οξύ.
Προστασία περιβάλλοντος	Χωρίς φωσφορικά άλατα. τα επιφανειοδραστικά του συστατικά είναι βιοαποικοδομήσιμα.
Εύκολη χρήση	Αφαιρεί χωρίς κόπο τα υπολείμματα στεγνού κονιάματος και σκουριάς από τούβλα, τοίχους και εργαλεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ισχυρό χημικό καθαριστικό σχεδιασμένο για να καθαρίζει σχολαστικά σκυρόδεμα, φορτηγά, αναμικτήρες, συνδέσεις σκαλωσιών, μέταλλα, λέβητες, γραμμές νερού, μετρητές και σωλήνες. Αφαιρεί το τσιμέντο. Καθαρίζει τσιμεντομίκτες, φορτηγά μπετονιέρες, καλούπια, σπιρούνια, ελαστικά, βίδες μπετονιέρας. Χρησιμοποιείται για τη διάλυση ιζημάτων και αποθέσεων αλάτων σε σωλήνες και δοχεία. Αφαιρεί τη σκουριά από τα κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εμφάνιση.....	Διαφανές κίτρινο υγρό
pH.....	< 1
Πυκνότητα στους 20° C....	~ 1,1 g/cm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Προσοχή, το προϊόν είναι διαβρωτικό. Δείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:

Προστατέψτε τα μη σιδηρούχα μέταλλα από την επαφή με το προϊόν.
Αποτρέψτε τα μέταλλα από μακρές περιόδους έκθεσης στους ατμούς του προϊόντος. Μετά το ξέπλυμα, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό Watelec για να αποτρέψετε την επαναοξείδωση.
Μην το χρησιμοποιείτε σε μάρμαρο, σχιστόλιθο ή ασβεστόλιθο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Ψεκασμός: Διαλύστε 1 μέρος CEMEX σε 3 μέρη νερό. Βρέχουμε την επιφάνεια, ψεκάζουμε πάνω στο διάλυμα και αφήνουμε να σταθεί για 15 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε με μια βούρτσα και ξεπλύνετε καλά με νερό χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα από σίδηρο, ξύλο, πλαστικό, πλακάκι, πέτρα, γυαλί και τούβλο. Για καλύτερα αποτελέσματα ξεβγάλματος χρησιμοποιήστε ένα πλυστικό μηχάνημα.
Λουτρό εμβάπτισης: Διαλύστε 1 μέρος CEMEX σε 6 μέρη νερό για 2 έως 3 κύκλους. Κρατήστε το αντικείμενο βυθισμένο για περίπου 2 ώρες, στη συνέχεια βγάλτε το από τη μπανιέρα και ξεπλύνετε καλά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για σκοπούς καθαρισμού.
Αφαίρεση εναποθέσεων αλάτων: Αφήστε ένα διάλυμα CEMEX 3% σε νερό να ανακυκλοφορήσει για 2-3 κύκλους. Ελέγξτε το pH του μείγματος. Εάν είναι ουδέτερο, προσθέστε επιπλέον 3% CEMEX και αφήστε να κυκλοφορήσει ξανά για 2-3 κύκλους. Αδειάστε το κύκλωμα. Εάν το διάλυμα είναι ακόμα όξινο, ξεπλύνετε το κύκλωμα μέχρι το pH να είναι ουδέτερο.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία ή/και στις εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της πολλαπλότητας των συνθηκών χρήσης και των μεταβλητών ανθρώπινων παραγόντων, συνιστούμε να ελέγχετε πάντα τα προϊόντα μας για την καταλληλότητά τους πριν από τη χρήση. Ανά πάσα στιγμή, αυτή η έκδοση της αναφοράς προδιαγραφών προϊόντος ενδέχεται να έχει αναθεωρηθεί με βάση τη νομοθεσία, τη διαθεσιμότητα των μεμονωμένων συστατικών ή τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν πρόσφατα. Η τρέχουσα εγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep-europe.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

GR
Zep Greece GR
T • 23160 12763
info@cloud9.gr
www.zep.gr

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl